

Arbolu®

5X

Durée de vie 5 fois
supérieure à une
galvanisation riche

ArcelorMittal



Fil haute performance pour l'arboriculture

- ▶ Revêtement Zinc/Aluminium/Magnésium.
- ▶ **Résistance mécanique élevée**
Arbolu® supporte sans rupture une charge ou une traction élevée.
- ▶ **Allongement faible**
Évite sa remise en tension.
- ▶ Surface qui reste lisse dans le temps.

Conditionnement

- ▶ Couronnes trancannées de 25 kg en fardeaux de 500 kg pour le lisse et l'ondulé ou tourets de 200/400 kg.
- ▶ Diamètre intérieur du rouleau : 600 mm.

Spécifications

Fil	Diamètre (mm)	Nombre de ml par kg	Nombre de ml par rouleau	Résistance (kg/mm ²)	Charge de rupture (kg)	Allongement à la rupture (%)
Lisse	2.40	28	700	130/150	635	6/8
Lisse	2.70	22	550	130/150	800	6/8
Lisse	3.00	18	450	130/150	990	6/8
Lisse	3.50*	13	325	130/150	1345	6/8
Lisse	3.90*	11	275	130/150	1670	6/8
Ondulé	2.40	26	640	130/150	635	6/8**

* Rouleaux non trancannés pour ce diamètre.

** Sur fil d'origine non ondulé.

• Longueur de l'ondulation 30 mm – hauteur de l'ondulation 5 mm.

• Tension maximum conseillée à la pose : la moitié de la charge de rupture indiquée dans ce tableau.