

Basic +

Zn

Galvanisation ordinaire
selon EN 10244-2


ArcelorMittal



Fil à vigne entrée de gamme

- Le fil de qualité ordinaire s'utilise essentiellement en gros diamètre.

Conditionnement

- Couronnes trancannées de 25 kg reliées en fardeaux de 500 kg.
- Diamètre intérieur du rouleau : 600 mm.

Spécifications

Diamètre (mm)	Nombre de ml par rouleau (env.)	Résistance (kg/mm ²)	Charge de rupture (kg)	Allongement à la rupture (%)
2.00	1000	40/60	155	20
2.20	830	40/60	190	20
2.40	700	40/60	225	20
2.70	550	40/60	290	20
3.00	450	40/60	350	20
3.50	325	40/60	480	20
3.90	270	40/60	600	20