

CRAPAL® 2 TOP



2X

Durée de vie 2 fois
supérieure à une
galvanisation riche



Un fil technique pour budget réduit

- Protection contre la corrosion avec le revêtement Zn/Al.
- Faible allongement.
- Surface durablement lisse, ne blesse pas la plante.
- Bon équilibre entre résistance et ductilité.

Conditionnement

- Couronnes trancannées de 25 kg reliées en fardeaux de 500 kg.
- Diamètre intérieur du rouleau : 600 mm.

Spécifications

- Comparaison entre Crapal®2 TOP et un fil traditionnel galvanisé:

Diamètre (mm)		Nombre de ml par rouleau (env.)		Résistance (kg/mm ²)		Charge de rupture (kg - env.)		Allongement à la rupture (%)	
Galva. riche	Crapal® 2 Top	Galva. riche	Crapal® 2 Top	Galva. riche	Crapal® 2 Top	Galva. riche	Crapal® 2 Top	Galva. riche	Crapal® 2 Top
2.70 16*	2.00 13*	550	1000	40/50	75/95	255	295	20	9
3.00 17*	2.20 14*	450	830	40/50	75/95	315	355	20	9
3.50 18*	2.50 15*	325	650	40/50	75/95	430	450	20	9

* Jauge de Paris (JDP)