

CRAPAL[®] OPTIMUM

5X

Durée de vie 5 fois
supérieure à une
galvanisation riche

XCarb[®]

De sources recyclées
et renouvelables



Un fil technique haute performance

- ▶ Revêtement Zinc/Aluminium/Magnésium.
- ▶ Haute résistance et charge de rupture supérieure à un fil galvanisé traditionnel.
- ▶ Allongement réduit, se détend moins.
- ▶ Surface durablement lisse, ne blesse pas la plante.
- ▶ Rouleaux trancannés pour un dévidage aisé.
- ▶ Fil respectueux de l'environnement.
- ▶ 6 fois moins d'oxyde de zinc dans le sol grâce à la stabilité de son revêtement anticorrosion.

Un fil économique au mètre linéaire

- ▶ Jusqu'à 50% de longueur en plus dans un rouleau de 25 kg à charge de rupture équivalente par rapport à un fil doux galvanisé.

Conditionnement

- ▶ Couronnes trancannées de 25 kg reliées en fardeaux de 500 kg.
- ▶ Diamètre intérieur du rouleau : 600 mm.

CRAPAL® OPTIMUM

5X | Durée de vie 5 fois
supérieur à une
galvanisation riche

XCarb®
De sources recyclées
et renouvelables



Spécifications

- Comparaison entre Crapal®Optimum XCarb® et un fil traditionnel galvanisé riche selon la norme EN 10244-2.

Diamètre (mm)				Nombre de ml par rouleau (env.)		Résistance (kg/mm²)		Charge de rupture (kg - env.)		Allongement à la rupture (%)	
Galva. riche		Crapal® Optimum		Galva. riche		Crapal® Optimum		Galva. riche		Crapal® Optimum	
2.20	14*	1.80	12*	830	1250	40/50	70/90	170	205	20	10
2.40	15*	2.00	13*	700	1000	40/50	70/90	205	250	20	10
2.70	16*	2.20	14*	550	830	40/50	70/90	255	305	20	10
3.00	17*	2.50	15*	450	650	40/50	70/90	315	395	20	10
3.40	18*	2.80	16*	355	515	40/50	70/90	410	495	20	10
3.90	19*	3.15	17*	275	410	40/50	70/90	535	625	20	10

* Jauge de Paris (JDP)