

Crapo®

Zn⁺

Galvanisatoin riche
selon EN 10244-2

ArcelorMittal



La référence des fils galvanisés riches

- ▶ Un procédé technique breveté, une fiabilité reconnue.
- ▶ Fil traditionnel à forte galvanisation selon la norme EN 10244-2 Classe A.
- ▶ Possibilité d'enrouler le fil Crapo® sur son propre diamètre sans écaillage du zinc.

Conditionnement

- ▶ Couronnes trancannées de 25 kg reliées en fardeaux de 500 kg.
- ▶ Diamètre intérieur du rouleau : 600 mm.

Spécifications

Diamètre (mm)	Nombre de ml par rouleau	Résistance (kg/mm ²)	Charge de rupture (kg)	Allongement à la rupture (%)
1.80	1250	40/60	125	20
2.00	1000	40/60	155	20
2.20	825	40/60	190	20
2.40	700	40/60	225	20
2.70	550	40/60	290	20
3.00	450	40/60	350	20
3.50	325	40/60	480	20
3.90	275	40/60	600	20