

Vitapal®

2X

Durée de vie 2 fois
supérieure à une
galvanisation riche

ArcelorMittal



Un fil technique pour budget réduit

- Protection contre la corrosion avec le revêtement Zn/Al.
- Faible allongement.
- Surface durablement lisse, ne blesse pas la plante.
- Bon équilibre entre résistance et ductilité.

Conditionnement

- Couronnes trancannées de 25 kg reliées en fardeaux de 500 kg.
- Diamètre intérieur du rouleau : 600 mm.

Spécifications

- Comparaison entre Vitapal® et un fil traditionnel galvanisé :

Diamètre (mm)		Nombre de ml par rouleau (env.)		Résistance (kg/mm ²)		Charge de rupture (kg - env.)		Allongement à la rupture (%)	
Galva. riche	Vitapal®	Galva. riche	Vitapal®	Galva. riche	Vitapal®	Galva. riche	Vitapal®	Galva. riche	Vitapal®
2.70	2.00	550	1000	40/50	75/95	255	295	20	9
3.00	2.20	450	830	40/50	75/95	315	355	20	9
3.50	2.50	325	650	40/50	75/95	430	450	20	9